## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 2. Mai 2002 (02.05.2002)

PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO~02/34840~A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

A - - - A

.

2a, 65824 Schwalbach (DE). **METZ, Hans-Joachim** [DE/DE]; Jahnstrasse 36, 64285 Darmstadt (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen:(22) Internationales Anmeldedatum:

datum: 23. Oktober 2001 (23.10.2001) (74) Anwalt: HÜTTER, Klaus; Clariant Service GmbH, Patente, Marken, Lizenzen, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach (DE).

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

C09B 67/00

PCT/EP01/12228

(81) Bestimmungsstaaten (national): BR, CN, ID, IN, JP, KR, MX, US, ZA.

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(30) Angaben zur Priorität: 100 53 119.9 26. Oktober 2000 (26.10.2000) DE

#### Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CLARIANT GMBH [DE/DE]; Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main (DE).

 vor Ablauf der f\(\text{ir}\) Änderungen der Anspr\(\text{ich}\) che geltenden Frist; Ver\(\text{off}\) entlichung wird wiederholt, falls \(\text{Anderungen}\) eintreffen

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WINTER, Martin, Alexander [DE/DE]; Wiesenstrasse 71, 65779 Kelkheim (DE). HARZ, Andreas [DE/DE]; Hofheimer Strasse

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: PHTHALIC ACID IMIDES AS SYNERGISTS FOR IMPROVING THE PROPERTIES OF AQUEOUS PIGMENT PREPARATIONS

(54) Bezeichnung: PHTHALSÄUREIMIDE ALS SYNERGISTEN ZUR VERBESSERUNG DER EIGENSCHAFTEN WÄSSRIGER PIGMENTPRÄPARATIONEN

(57) Abstract: The invention relates to pigment preparations containing (a) at least one organic or inorganic pigment; (b) at least one cyclic imide of general formula (1) wherein R¹ represents a linear-chain, branched or cyclic aliphatic radical having 10 to 30 - preferably 12 to 25 - carbon atoms, or an alkenyl radical having 10 to 30 - preferably 12 to 25 - carbon atoms, the aforementioned radicals being able to be substituted by at least one, e.g. 2, 3, 4 or 5, substituent from the group consisting of C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkoxy, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-aryl, hydroxy, carboxy, and sulfo, R², R³, R⁴ and R⁵ are the same or different and represent hydrogen, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-alkoxy, halogen, OR⁶, NR⁶R⁻, -COOR⁶, -CONR⁶R⁻, -NR⁶-COR⁻, SO<sub>2</sub>NR⁶R⁻, -SO<sub>3</sub>M, -NO<sub>2</sub>, -CN or CF₃, R⁶ and R⁻ representing H or an alkyl radical having 1 to 10 C atoms and M representing an equivalent of a cation having a valency of 1 to 3; and (c) optionally further standard additives.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Pigmentpräparationen, enthaltend a) mindestens ein organisches oder anorganisches Pigment; b) mindestens ein cyclisches Imid der allgemeinen Formel (1), wobei R¹ für einen geradkettigen, verzweigten oder cyclischen aliphatischen Rest mit 10 bis 30, vorzugsweise 12 bis 25, Kohlenstoffatomen; für einen Alkenylrest mit 10 bis 30, vorzugsweise 12 bis 25, Kohlenstoffatomen, wobei die genannten Rest durch ein oder mehrere, z.B. 2, 3, 4 oder 5, Substituenten aus der Gruppe C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkoxy, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Aryl, Hydroxy, Carboxy, Carboxy und Sulfo substituiert sein können, steht; R², R³, R⁴ und R⁵ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkoxy, Halogen, OR⁶, NR⁶R⁻, -COOR⁶, -CONR⁶R⁻, -NR⁶-COR⁻, SO<sub>2</sub>NR⁶R⁻, -SO<sub>3</sub>M, -NO<sub>2</sub>, -CN oder CF₃ bedeuten, wobei R⁶ und R⁻ für H oder einen Alkylrest mit 1 bis 10 C-Atomen und M für eine Äquivalent eines 1 bis 3 wertigen Kations, steht, und c) gegebenenfalls weitere übliche Zusatzstoffe.



VO 02/34840 A

Phthalsäureimide als Synergisten zur Verbesserung der Eigenschaften wässriger Pigmentpräparationen

5

Die vorliegende Erfindung liegt auf dem Gebiet der wässrigen Pigmentpräparationen.

Bei der Herstellung von Präparationen und Dispersionen von Farbmitteln, beispielsweise Dispersionsfarbstoffen, oder anorganischen und organischen

- 10 Pigmenten, für Anwendungen in wässrigen oder organischen Medien wird gegenwärtig eine Vielzahl nichtionischer, anionischer sowie kationischer Tenside eingesetzt. Bei der Einarbeitung von Pigmenten bzw. deren Zubereitungen in Anstrichsysteme, Druckfarben, Kunststoffe und anderen Anwendungen treten zuweilen Schwierigkeiten auf, da sich zahlreiche Pigmente im jeweiligen
- 15 Anwendungsmedium nur sehr unbefriedigend und unter hohem
  Dispergieraufwand flockungsstabil feinverteilen lassen. Die
  anwendungstechnischen Eigenschaften sind deshalb sehr oft unzureichend. So
  können während des Dispergiervorgangs und auch danach
  Flockungserscheinungen und Sedimentbildung auftreten, die zu
- Viskositätsänderungen des Anwendungsmediums, zu Farbtonänderungen und Verlusten an Farbstärke, Deckvermögen, Glanz, Homogenität, Brillanz sowie schlecht reproduzierbaren Farbtönen und zu hoher Ablaufneigung im Falle von Lacken bei den gefärbten Materialien führen.
- Zur Verbesserung der Pigmenteigenschaften sind verschiedene Derivate von Pigmentmolekülen bekannt, welche die Dispergierbarkeit verbessern sollen. So werden z.B. Additive für Chinacridonpigmente beschrieben, die auf der chemischen Bindung von Isoindol-1,3-dionen an diese Pigmentklasse beruhen. Ein Beispiel dieser Verbindungsklasse ist das in der US-A-4 478 968
- beschriebene 2-(Phthalimidomethyl)-Chinacridon zur Verbesserung der
   Dispergiereigenschaften des Chinacridon-Pigments.
   In der EP-A-0 636 666 werden Imid- sowie Bisimidderivate beschrieben, die sich

von Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäureanhydrid ableiten und durch Reaktion mit

Aminen zugänglich gemacht werden. Diese Imide eignen sich zur Herstellung von Pigmentzubereitungen.

- Keines der in den vorstehenden genannten Druckschriften beschriebenen
  Produkte ist jedoch geeignet, die Fließfähigkeit sowie die Flockungsstabilität von
  Pigmentdispersionen entscheidend zu verbessern, ohne andere Parameter, wie
  Farbstärke, Glanz, Farbton und Dispergierbarkeit, nachteilig zu beeinflussen. Ein
  Nachteil der in den vorstehend genannten Druckschriften beschriebenen Produkte
  ist unter anderem, dass die selbst intensiv gefärbten und löslichen
- Pigmentderivate unerwünschterweise zum Ausbluten in Bindemittelsystemen oder in Kunststoffen und so zum Einfärben benachbarter Stoffe führen können.
   Außerdem lassen sich solche von Pigmenten abgeleiteten Verbindungen aufgrund der Schwerlöslichkeit der zugrundeliegenden Pigmente nur unter präparativ schwierigen Bedingungen und unter hohem Kostenaufwand herstellen. Als
   weiterer Nachteil ist die begrenzte Anwendungsbreite, die aufgrund ihrer Eigenfarbe auf Pigmente gleicher oder ähnlicher Farbe beschränkt bleibt.
  - Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, Pigmentpräparationen zur Verfügung zu stellen, die zur Herstellung gut fließfähiger, flockungsbeständiger sowie lagerstabiler Farbmitteldispersionen für den Außen- und Innenanstrich geeignet und weitgehend frei von den vorstehend genannten Nachteilen sind.
  - Die genannte Aufgabe wird überraschenderweise gelöst, indem organischen oder anorganischen Pigmenten nachstehend genannte nichtpigmentäre cyclische Imide mit aliphatischen oder olefinischen Kohlenstoffketten zugesetzt werden, die nahezu farblos oder nur sehr schwach gefärbt sind.
  - Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Pigmentpräparationen, enthaltend a) mindestens ein organisches oder anorganisches Pigment;
- 30 b) mindestens ein cyclisches Imid der allgemeinen Formel (1)

20

25

$$R^3$$
 $R^4$ 
 $R^5$ 
 $R^2$ 
 $NR^1$ 
 $(1)$ 

wobei

R<sup>1</sup> für einen geradkettigen, verzweigten oder cyclischen aliphatischen Rest mit 10 bis 30, vorzugsweise 12 bis 25, Kohlenstoffatomen; für einen Alkenylrest mit 10 bis 30, vorzugsweise 12 bis 25, Kohlenstoffatomen, wobei die genanten Reste durch ein oder mehrere, z.B. 2, 3, 4 oder 5, Substituenten aus der Gruppe C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkoxy, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Aryl, Hydroxy, Carboxy und Sulfo substituiert sein können;

10

15

5

R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup> und R<sup>5</sup> gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkoxy, Halogen, -OR<sup>6</sup>, -NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>, -COOR<sup>6</sup>, -CONR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>, -NR<sup>6</sup>-COR<sup>7</sup>, SO<sub>2</sub>NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>, -SO<sub>3</sub>M, -NO<sub>2</sub>, -CN oder CF<sub>3</sub> bedeuten, wobei R<sup>6</sup> und R<sup>7</sup> für H oder einen Alkylrest mit 1 bis 10 C-Atomen und M für ein Äquivalent eines 1 bis 3 wertigen Kations, z.B. Wasserstoff oder Alkalimetall, steht; und

c) gegebenenfalls weitere übliche Zusatzstoffe.

Verbindungen der Formel (1) als solche sind bekannt. So werden diese

Verbindungen z.B. in der US-A-4 992 204 beschrieben, jedoch nicht zusammen mit organischen Pigmenten verwendet.

In der US-A-6 039 769 wird die Verwendung von nicht pigmentären, cyclischen Imiden mit kurzen Alkylresten für Perylenpigment-Zubereitungen beschrieben.

25 Bevorzugte Imide der Formel (1) sind solche, in denen R¹ Decyl, Dodecyl, Tetradecyl, Octadecyl, Isotridecyl, Lauryl, Oleyl oder Stearyl bedeutet.

Bevorzugte Imide der Formel (1) sind weiterhin solche, in denen R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup> und R<sup>5</sup> gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Ethylamino, Diethylamino, Carboxy, COOCH<sub>3</sub>, Carbonamid, CON(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Sulfonamid, SO<sub>2</sub>N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Sulfo, Nitro, Cyano oder CF<sub>3</sub> bedeuten.

5

10

25

Die in den erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen verwendeten Verbindungen der Formel (1) lassen sich nach bekannten Verfahren aus den aromatischen Grundkörpern, vorzugsweise den cyclischen Anhydriden, durch Reaktion mit den entsprechenden Fettaminen herstellen. Dabei sind die cyclischen Anhydride entweder kommerziell erhältlich, oder können durch bekannte Methoden leicht aus den entsprechenden Dicarbonsäuren, z.B. durch Erhitzen sowie durch Behandlung mit starken Säuren oder dehydrierenden Reagenzien hergestellt werden. Von den zahlreichen Fettaminen und den natürlichen

Fettaminmischungen sollen hier nur die wichtigsten genannt werden, wie beispielsweise Dodecylamin, Tetradecylamin, Octadecylamin, Isotridecylamin, Cocosfettamin, Laurylamin, Oleylamin, Rapsölfettamin, Stearylamin oder Talgfettamin. Außer den Fettaminen sind noch Harzamine und die daraus herstellbaren Derivate zu erwähnen. Das bei der Reaktion entstehende Wasser
 kann gegebenenfalls unter Zusatz eines Schleppmittels, beispielsweise eines Kohlenwasserstoffs oder Chlorkohlenwasserstoffs, durch Abdestillieren entfernt werden.

Bevorzugt wird die Amidbildung jedoch ohne Lösungsmittel einfach durch Abdestillieren des entstehenden Reaktionswasser durchgeführt. Aufgrund der quantitativen Ausbeuten an Amid ist keine weitere Reinigung oder Behandlung des Produktes notwendig.

Beispiele für organische Pigmente im Sinne der Erfindung sind Monoazopigmente, Disazopigmente, Disazokondensationspigmente, verlackte Azopigmente,

Triphenylmethanpigmente, Thioindigopigmente, Thiazinindigopigmente, Perylenpigmente, Perinonpigmente, Anthanthronpigmente, Diketopyrrolopyrrolpigmente, Dioxazinpigmente, Chinacridonpigmente,

Phthalocyaninpigmente, Isoindolinonpigmente, Isoindolinpigmente,
Benzimidazolonpigmente, Naphtholpigmente und Chinophthalonpigmente,
bevorzugt sind Anthanthronpigmente, Dioxazinpigmente und
Phthalocyaninpigmente, sowie saure bis alkalische Ruße aus der Gruppe der

Geeignete anorganische Pigmente sind beispielsweise Titandioxide, Zinksulfide, Eisenoxide, Chromoxide, Ultramarin, Nickel- und Chromantimontitanoxide, Cobaltoxide und Bismutvanadate.

10 Bevorzugte Pigmentpräparationen enthalten

Furnaceruße oder Gasruße.

- a) 5 bis 60 Gew.-%, insbesondere 10 bis 50 Gew.-%, Pigment;
- b) 0,1 bis 15 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 10 Gew.-%, des Imids der Formel (1);
- c) 0 bis 50 Gew.-%, insbesondere 1 bis 30 Gew.-% an weiteren Zusatzstoffen; und
- d) 10 bis 80 Gew.-% Wasser, bezogen auf das Gesamtgewicht der
- 15 Pigmentpräparation.

Weitere Zusatzstoffe sind beispielsweise anionische, kationische oder nichtionische Tenside, schaumreduzierende Mittel, das Eintrocknen verhindernde Mittel und Konservierungsmittel.

20

Als Tenside eignen sich alle bekannten anionischen, kationischen und nichtionischen grenzflächenaktiven Verbindungen. Besonders bewährt haben sich Tenside, die eine oder mehrere mittel- oder langkettige Kohlenwasserstoffketten besitzen. Von der Vielzahl der Verbindungen soll an dieser Stelle nur eine

- 25 Auswahl aufgeführt werden, ohne jedoch die Anwendbarkeit der erfindungsgemäßen Verbindungen auf diese Beispiele einzuschränken. Beispiele sind Alkylsulfate, Alkenylsulfate, Alkylsulfonate, Alkenylsulfonate, Alkylphosphate, Alkylbenzolsulfonate, wie Laurylsulfat, Stearylsulfat, Dodecylsulfonate, Octadecylsulfate, Dodecylsulfonate; Kondensationsprodukte aus Fettsäure und
- Taurin oder Hydroxyethansulfonsäure, Alkoxylierungsprodukte von Alkylphenolen, Ricinusölkolophoniumestern, Fettalkoholen, Fettaminen, Fettsäuren, und Fettsäureamiden, insbesondere Umsetzungsprodukte aus Nonylphenol und

kürzerkettigen, substituierten Alkylphenolen sowie deren polymeren Derivaten z.B. Formaldehyd-Kondensationsprodukten.

Werden zur Herstellung der erfindungsgemäßen Pigmentdispersionen Tenside mit gleichen oder möglichst ähnlichen aliphatischen Resten verwendet, so werden Dispersionen mit besonders guten und anwendungsfreundlichen Eigenschaften erhalten.

5

20

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Pigmentpräparationen, indem die Verbindung(en) der Formel

(1) und gegebenenfalls die weiteren Zusatzstoffe bei der Pigmentsynthese, oder während eines der üblichen Formierungsschritte wie Mahlung, Dispergierung oder Finish oder auch erst bei der Einarbeitung des Pigments in das Anwendungsmedium zugegeben werden. Die Verbindung der Formel (1) kann dabei in fester oder gelöster Form dem als Feststoff oder als Dispersion in Wasser oder einem organischen Lösemittel vorliegenden Pigment zugegeben werden.

Dispergier- und Mahlprozesse erfolgen je nach Kornhärte des verwendeten Pigments in bekannter Weise, beispielsweise in Sägezahnrührern (Dissolvern), Rotor-Stator-Mühlen, Turbulent-Schnellmischern, Kugel-, Sand- oder Perlmühlen, in Knetaggregaten oder auf Walzenstühlen.

Die auf diese Weise hergestellten flüssig bis pastösen Pigmentpräparationen sind für jeden Zweck verfügbar, für den Farbmitteldispersionen üblicherweise anwendbar sind und hohe Anforderungen an Flockungs- und/oder Lagerstabilität,

Viskositätsänderungen des Anwendungsmediums, Farbtonänderungen, Farbstärke, Deckvermögen, Glanz, Homogenität und Brillanz gestellt werden. So eignen sie sich beispielsweise zum Färben natürlicher sowie synthetischer Materialien. Besonders wertvoll sind sie erfindungsgemäß für die Herstellung von Anstrich- und/oder Druckfarben, sowie zum Einfärben von Kunststoffen und hochmolekularen Materialien, bevorzugt jedoch zur Herstellung von Pigment-Dispersionen, die zusätzlich eines oder mehrere Tenside, Wasser, übliche Mengen an Gerüstsubstanzen oder anderen übliche Zusätzen oder Hilfsstoffen, die in Emulgier- und Dispergierformulierungen verwendet werden, wie z.B. das

WO 02/34840 PCT/EP01/12228

Eintrocknen verzögernde Zusätze, enthalten. Auf dieser Basis hergestellte, wässrige Dispersionen eignen sich in hervorragender Weise zur Pigmentierung hydrophiler als auch hydrophober Systeme.

- Neben der Herstellung von Pigmentdispersionen k\u00f6nnen die erfindungsgem\u00e4\u00dfen Verbindungen, vorzugsweise in Kombination mit Tensiden, auch zur Herstellung von Dispersionen von Farbstoffen, optischen Aufhellern, sowie f\u00fcr die Formulierung von Pflanzenschutz- und Sch\u00e4dlingsbek\u00e4mpfungsmitteln, ferner als Emulgier-, Egalisier- und F\u00e4rbereihilfsmittel zum F\u00e4rben von nat\u00fcrlichen und synthetischen Fasermaterialien verwendet werden.
- Die erfindungsgemäßen Pigmentdispersionen sind geeignet als Farbmittel in elektrophotographischen Tonern und Entwicklern, wie z.B. Ein- oder Zweikomponentenpulvertonern (auch Ein- oder Zweikomponenten-Entwickler genannt), Magnettonern, Flüssigtonern, Latextonern, Polymerisationstonern sowie Spezialtonern.
- Typische Tonerbindemittel sind Polymerisations-, Polyadditions- und Polykondensationsharze, wie Styrol-, Styrolacrylat-, Styrolbutadien-, Acrylat-, Polyester-, Phenol-Epoxidharze, Polysulfone, Polyurethane, einzeln oder in Kombination, sowie Polyethylen und Polypropylen, die noch weitere Inhaltsstoffe, wie Ladungssteuermittel, Wachse oder Fließhilfsmittel, enthalten können oder im Nachhinein mit diesen Zusätzen modifiziert werden.
- Des weiteren sind die erfindungsgemäßen Pigmentdispersionen geeignet als Farbmittel in Pulver und Pulverlacken, insbesondere in triboelektrisch oder elektrokinetisch versprühbaren Pulverlacken, die zur Oberflächenbeschichtung von Gegenständen aus beispielsweise Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, Beton, Textilmaterial, Papier oder Kautschuk zur Anwendung kommen.

30

Als Pulverlackharze werden typischerweise Epoxidharze, carboxyl- und hydroxylgruppenhaltige Polyesterharze, Polyurethan- und Acrylharze zusammen mit üblichen Härtern eingesetzt. Auch Kombinationen von Harzen finden

Verwendung. So werden beispielsweise häufig Epoxidharze in Kombination mit carboxyl- und hydroxylgruppenhaltigen Polyesterharzen eingesetzt. Typische Härterkomponenten (in Abhängigkeit vom Harzsystem) sind beispielsweise Säureanhydride, Imidazole sowie Dicyandiamid und deren Abkömmlinge, verkappte Isocyanate, Bisacylurethane, Phenol- und Melaminharze, Triglycidylisocyanurate, Oxazoline und Dicarbonsäuren.

Außerdem sind die erfindungsgemäßen Pigmentdispersionen als Farbmittel in Tinten, vorzugsweise Ink-Jet Tinten, wie z.B. auf wässriger oder nichtwässriger

Basis, Mikroemulsionstinten sowie in solchen Tinten, die nach dem Hot-melt-Verfahren arbeiten, geeignet.

Ink-Jet-Tinten enthalten im allgemeinen insgesamt 0,5 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 1,5 bis 8 Gew.-%, (trocken gerechnet) der erfindungsgemäßen Pigmentdispersionen.

Mikroemulsionstinten basieren auf organischen Lösemitteln, Wasser und ggf. einer zusätzlichen hydrotropen Substanz (Grenzflächenvermittler).
 Mikroemulsionstinten enthalten 0,5 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 1,5 bis 8 Gew.-%, der erfindungsgemäßen Pigmentdispersionen, 5 bis 99 Gew.-%
 Wasser und 0,5 bis 94,5 Gew.-% organisches Lösungsmittel und/oder hydrotrope
 Verbindung.

"Solvent based" Ink-Jet-Tinten enthalten vorzugsweise 0,5 bis 15 Gew.-% der erfindungsgemäßen Pigmentdispersionen, 85 bis 99,5 Gew.-% organisches Lösungsmittel und/oder hydrotrope Verbindungen.

25

30

5

Hot-Melt-Tinten basieren meist auf Wachsen, Fettsäuren, Fettalkoholen oder Sulfonamiden, die bei Raumtemperatur fest sind und bei Erwärmen flüssig werden, wobei der bevorzugte Schmelzbereich zwischen ca. 60 und ca. 140°C liegt. Hot-Melt Ink-Jet-Tinten bestehen z.B. im wesentlichen aus 20 bis 90 Gew.-% Wachs und 1 bis 10 Gew.-% der erfindungsgemäßen Pigmentdispersionen. Weiterhin können 0 bis 20 Gew.-% eines zusätzlichen Polymers (als "Farbstofflöser"), 0 bis 5 Gew.-% Dispergierhilfsmittel, 0 bis 20 Gew.-% Viskositätsveränderer, 0 bis 20 Gew.-% Plastifizierer, 0 bis 10 Gew.-%

9

Klebrigkeitszusatz, 0 bis 10 Gew.-% Transparenzstabilisator (verhindert z.B. Kristallisation der Wachse) sowie 0 bis 2 Gew.-% Antioxidans enthalten sein. Typische Zusatzstoffe und Hilfsmittel sind z.B. in US-PS 5,560,760 beschrieben.

5

Außerdem sind die erfindungsgemäßen Pigmentdispersionen auch geeignet als Farbmittel für Farbfilter, sowohl für die additive wie für die subtraktive Farberzeugung und für "elektronische Tinten".

- Die erfindungsgemäß hergestellten Pigmentdispersionen sind in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Pigmentdispersionen durch eine hervorragende Flockungs- sowie Lagerstabilität in zahlreichen wässrigen Dispersionsfarben aus. Werden zur Herstellung der Pigmentdispersionen Tenside verwendet, die mit hydrophoben LackbindemittelSystemen kompatibel sind, so lassen sich auch in hydrophoben Medien flockungsstabile Dispersionen herstellen. Hervorzuheben sind insbesondere die guten rheologischen Eigenschaften sowie die ausgezeichnete Verteilbarkeit in unterschiedlichen Anwendungsmedien.
- Die erfindungsgemäßen Verbindungen ermöglichen es also, vorzugsweise in
  Kombination mit einem geeigneten Tensid, beim Dispergierprozess die volle
  Farbstärke und Brillanz der Pigmente nahezu zu erreichen und im
  Anwendungsmedium dauerhaft zu stabilisieren. Helle und brillante Farbtöne
  werden durch die geringe Eigenfärbung der Verbindungen nicht beeinträchtigt.
- In den folgenden Beispielen bedeuten Prozentangaben Gewichtsprozent und Tl. Gewichtsteile.
  - Wässrige Präparation mit einem Violett-Pigment (C.I. Pigment Violett 23)
     Präparation A

30

1.1 Vergleichspräparation ohne Synergist

Zur Bewertung der erfindungsgemäßen Verbindungen wird zunächst eine Präparation ohne Synergist hergestellt. Diese Präparation wird dann sowohl in eine Weißdispersion als auch in das Lacksystem eingerührt und ausgefärbt. Diese Ausfärbungen dienen als Standard, mit dem die neuen Präparationen verglichen werden.

#### Bestandteile:

5

20

25

- 20 % C.I. Pigment Violett 23
- 10 21 % Gemisch nichtionischer Dispergatoren (Polyphenol/Fettalkoholethoxylat)
  - 1 % Gemisch langkettiger Fettsäuren
  - 10 % Glycerin
  - 10 % Propylenglykol
  - 0,2 % Konservierungsmittel
- 15 37,8 % entsalztes Wasser

Zur Herstellung der Pigmentpräparationen werden zunächst in einer Laborperlmühle analog der in den Beispielen aufgeführten Rezepturen die flüssigen Bestandteile, homogenisiert. Mit einer Sägezahnscheibe wird dann das pulverförmige Pigment eingearbeitet und dabei die Menge Wasser so gewählt, das ein homogener, relativ hochviskoser, gut rührbarer Teig entsteht. Anschließend wird der Mahlkörper (1 mm Siliquarzitperlen) zugegeben und 60 min gemahlen. Nach dem ersten Durchmischen des Mahlmediums zu Beginn der Mahlung wird die optimale Mahlviskosität durch Zugabe von Wasser entsprechend eingestellt.

- Nach der Mahlung wird der Mahlkörper durch Zentrifugation abgetrennt.

  Zur Eignungsprüfung wird diese Pigmentpräparation 1 %ig in eine kommerziell erhältliche Standardweißdispersion eingerührt, in dünnem Film appliziert und danach coloristisch ausgewertet.
- 30 Ebenso erfolgt die Einarbeitung in einen Prüflack zur Beurteilung der Lackverträglichkeit der Pigmentpräparation. Neben der Einarbeitung der Pigmentpräparation in den Prüflack durch ca. 10 min Einrühren mit einem Spatel wird eine analoge Probe durch ca. 10 min. Einrühren mir einer Dissolverscheibe

hergestellt. Beide Proben werden bezüglich der Farbstärke miteinander verglichen. Dabei deuten Werte nahe bei 100% auf ausgezeichnete Dispergierung und hohe Lackverträglichkeit der Pigmentpräparation hin.

Zur Prüfung der Verteilbarkeit bzw. der Flockungsbeständigkeit im 5 Anwendungsmedium wird ein Teil des Films nach kurzem Antrocknen mit einem Pinsel oder mit einem Finger unter mäßigem Druck wiederholt nachgerieben. Lässt sich die Pigmentpräparation nur unbefriedigend im Prüfmedium verteilen oder fand beim Einbringen der Präparation in das Prüfmedium ein Flockulationsprozeß statt, so werden flockulierte bzw. agglomerierte 10 Pigmentpartikel durch die durch Reibung auf den Film ausgeübte Scherkraft zumindest teilweise entflockuliert bzw. entagglomeriert. Die so behandelte Fläche weist dann entweder eine höhere Farbstärke und/oder einen unregelmäßigeren oder ungleichen Farbton im Vergleich zur ungeriebenen Fläche auf. Der Rub-out Test eignet sich als einfacher, aber meist sehr sensitiver Test, um die Qualität 15 bezüglich der Verteilbarkeit und der Flockungsbeständigkeit einer Pigmentpräparation relativ einfach zu beurteilen. Ein derartiger Test ist in der Literatur vielfach beschrieben, z.B. in FARBE & LACKE 100, Jahrgang 6/2000,

20

25

30

51-61.

Zur Prüfung der Lagerstabilität wird eine Probe der Pigmentpräparation bei 50-60°C in einem verschlossenem Gefäß für 4 bis 5 Wochen warmgelagert. Die Viskosität der Proben wird sowohl vor als auch nach dieser Lagerung gemessen. Bei der Präparationen ohne Synergist zeigten sich starke rub-out Effekte, d.h. die geriebene Fläche der Ausfärbungen weist eine höhere Farbstärke sowie starke Unregelmäßigkeiten im Farbton auf. Außerdem dicken die Präparationen sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 50-60°C innerhalb weniger Tage zu einer festen Masse ein, die auch durch Aufrühren oder Aufschütteln nicht mehr zu verflüssigen ist und anwendungstechnisch nicht mehr als Pigmentpräparation zu gebrauchen ist.

## 1.2 Präparation mit Synergist 1

#### Herstellung des Synergisten 1:

74,06 Teile Phthalsäureanhydrid und 133,75 Teile Oleylamin werden bei Raumtemperatur gemischt und unter Rühren und Stickstoffatmosphäre 4 Stunden auf 130°C erwärmt. Dabei wird das entstehende Reaktionswasser kontinuierlich abdestilliert.

## Herstellung der Pigmentpräparation:

10	20 %	C.I. Pigment Violett 23
	21 %	Gemisch nichtionischer Dispergatoren
		(Polyphenol/Fettalkoholethoxylat)
	2 %	Synergist 1
	1 %	Gemisch langkettiger Fettsäuren
15	10 %	Glycerin
	10 %	Propylenglykol
	0,2 %	Konservierungsmittel
	35,8 %	entsalztes Wasser

- Die Pigmentpräparation wird wie in Beispiel 1.1 beschrieben, aber unter Verwendung obiger Rezeptur sowie des oben beschriebenen Synergisten 1 hergestellt. Zur Eignungsprüfung werden 1 % dieser Pigmentpräparation in kommerziell erhältliche Standardweißdispersion eingerührt, in dünnem Film appliziert und danach coloristisch ausgewertet. Ebenso erfolgte die Einarbeitung in einen Prüflack zur Beurteilung der Lackverträglichkeit der Pigmentpräparation. Neben der Einarbeitung der Pigmentpräparation in den Prüflack durch ca. 10 min Einrühren mit einem Spatel wird eine analoge Probe durch ca. 10 min. Einrühren mit einer Dissolverscheibe hergestellt. Beide Proben werden bezüglich der Farbstärke miteinander verglichen (HR-Verteilung).
- Zur Prüfung der Verteilbarkeit bzw. der Flockungsbeständigkeit im Anwendungsmedium wird ein Teil des Films nach kurzem Antrocknen mit einem Pinsel oder mit einem Finger unter mäßigem Druck wiederholt nachgerieben (Rubout Test).

Ergebnisse:

rel. Farbstärke (matt, 1 %ig): 107 %, dC=1.36 (III reiner),

dH=-0.32 (II blauer, dE=1.4

rel. Farbstärke (lack, 1 %ig): 103 %, dC=-0.32 (II trüber),

dH= -0.49 (II blauer), dE=0.59

HR-Verteilung:

106%

Viskosität (frisch): 911.9 mPas

Viskosität (4 Wochen/50°C): 1554.0 mPas

Die erfindungsgemäß hergestellte Pigmentpräparation erweist sich als lagerstabil, d.h. die Probe blieb trotz der Warmlagerung für 4 Wochen bei 50°C sehr gut fließfähig. Die Hand-Rührer (HR) Verteilung von nur 106 % ist ein Beweis für die ausgezeichnete Dispergierung und die hohe Lackverträglichkeit der Pigmentpräparation. Bei der Präparationen zeigten sich keinerlei rub-out Effekte, d.h. die geriebene Fläche der Ausfärbungen weist eine identische Farbstärke sowie keine Unregelmäßigkeiten im Farbton auf. Die Ausprüfung dieser Pigmentpräparation in kommerziell erhältliche Standardweißdispersion ergibt neben dem deutlichen Farbstärkegewinn einen zudem deutlich reineren Farbton im Vergleich zu der Präparation ohne den erfindungsgemäßen Synergisten.

20

5

1.3 Präparation mit Synergist 2

Herstellung des Synergisten 2:

25 Gemäß Beispiel 1.2 aus 74,06 Tl. Phthalsäureanhydrid und 131,0 Tl. Talgfettamin.

Herstellung der Pigmentpräparation:

Die Pigmentpräparation wird wie in Beispiel 1.1 beschrieben, aber unter

Verwendung des obigen Synergisten 2 sowie der unter Beispiel 1.2 aufgeführten

Rezeptur hergestellt und wie vorstehend beschrieben geprüft.

Ergebnisse:

rel. Farbstärke (matt, 1 %ig):

105 %,

dC=1.07(III reiner),

dH=-0.32 (II blauer), dE=1.12

dH= -0.40 (II blauer), dE=0.61

rel. Farbstärke (lack 1 %ig):

97 %,

dC=-0.46 (II trüber),

5

91 70,

40--0.40 (ii alaboi),

HR-Verteilung:

106 %

Viskosität (frisch):

839.6 mPas

Viskosität (4 Wochen/50°C):

1032.0 mPas

Die erfindungsgemäß hergestellte Pigmentpräparation erweist sich als ausgezeichnet lagerstabil, d.h. die Probe blieb trotz der Warmlagerung für 4 Wochen bei 50°C sehr gut fließfähig. Bei der Präparationen zeigten sich keinerlei rub-out Effekte, d.h. die geriebene Fläche der Ausfärbungen weist eine identische Farbstärke sowie keine Unregelmäßigkeiten im Farbton auf. Die Ausprüfung dieser Pigmentpräparation in kommerziell erhältliche Standardweißdispersion ergibt neben dem deutlichen Farbstärkegewinn einen zudem deutlich reineren Farbton im Vergleich zu der Präparation ohne den erfindungsgemäßen Synergisten.

## 20 1.4 Präparation mit Synergist 3

Herstellung des Synergisten 3:

Gemäß Beispiel 1.2 aus 58,5 Tl. Phthalsäureanhydrid und 106,5 Tl. Octadecylamin (95 %ig).

25

30

Herstellung der Pigmentpräparation:

Die Pigmentpräparation wird wie in Beispiel 1.1 beschrieben, aber unter Verwendung des obigen Synergisten 3 sowie der unter Beispiel 1.2 aufgeführten Rezeptur hergestellt und wie vorstehend beschrieben geprüft.

#### Ergebnisse:

rel. Farbstärke (matt, 1 %ig):

108 %,

dC=1.35(III reiner),

dH=-0.30 (II blauer), dE=1.39

rel. Farbstärke (lack, 1 %ig):

96 %,

dC=-0.69 (III trüber),

dH= -0.44 (II blauer), dE=0.82

HR-Verteilung:

106 %

5 Viskosität (frisch):

683.7 mPas

Viskosität (4 Wochen/50°C):

1034.0 mPas

Die erfindungsgemäß hergestellte Pigmentpräparation erweist sich als ausgezeichnet lagerstabil, d.h. die Probe blieb trotz der Warmlagerung für 4

Wochen bei 50°C sehr gut fließfähig. Bei der Präparationen zeigten sich keinerlei rub-out Effekte, d.h. die geriebene Fläche der Ausfärbungen weist eine identische Farbstärke sowie keine Unregelmäßigkeiten im Farbton auf. Die Ausprüfung dieser Pigmentpräparation in kommerziell erhältliche Standardweißdispersion ergibt neben dem deutlichen Farbstärkegewinn einen zudem deutlich reineren Farbton im Vergleich zu der Präparation ohne den erfindungsgemäßen Synergisten.

Wässrige Präparation mit C.I. Pigment Violett 23
 Präparation B

20

25

2.1 Vergleichspräparation ohne Synergist

Zur Bewertung der erfindungsgemäßen Verbindungen wird zunächst eine Präparation ohne Synergist hergestellt. Diese Präparation wird dann in eine Weißdispersion eingerührt und ausgefärbt. Diese Ausfärbungen dienen als Standard, mit dem die neuen Präparationen verglichen werden.

#### Bestandteile:

30 % C.I. Pigment Violett 23

30 12 % Gemisch nichtionischer Dispergatoren (Polyphenol/Fettalkoholethoxylat)

20,0 % Propylenglykol

0,2 % Konservierungsmittel

37,8 % entsalztes Wasser

Herstellung und Eignungsprüfung der Pigmentpräparation wie unter 1.1 beschrieben.

Bei der Präparationen ohne Synergist zeigten sich starke rub-out Effekte, d.h. die geriebene Fläche der Ausfärbungen weist eine höhere Farbstärke sowie starke Unregelmäßigkeiten im Farbton auf. Außerdem dicken die Präparationen sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 50-60°C innerhalb weniger Tage zu einer festen Masse ein, die auch durch Aufrühren oder Aufschütteln nicht mehr zu verflüssigen ist und anwendungstechnisch nicht mehr als Pigmentpräparation zu gebrauchen ist.

10

5

## 2.2 Präparation mit Synergist 2

Herstellung des Synergisten 2:

15 Gemäß Beispiel 1.2 aus 74,06 Tl. Phthalsäureanhydrid und 133,75 Tl. Oleylamin.

#### Bestandteile der Pigmentpräparation:

30 % C.I. Pigment Violett 23
12 % Gemisch nichtionischer Dispergatoren
20 (Polyphenol/Fettalkoholethoxylat)
4 % Synergist 2
20,0 % Propylenglykol
0,2 % Konservierungsmittel
33,8 % entsalztes Wasser

25

#### Ergebnisse:

rel. Farbstärke (matt, 1 %ig): 101 %, dC=0.43 (II reiner),

dH=-0.12 (I blauer), dE=0.45

Viskosität (frisch): 762.1 mPas

30 Viskosität (4 Wochen/50°C): 800.0 mPas

Die erfindungsgemäß hergestellte Pigmentpräparation erweist sich als ausgezeichnet lagerstabil, d.h. die Probe blieb trotz der Warmlagerung für 4

Wochen bei 50°C sehr gut fließfähig. Bei der Präparation zeigten sich keinerlei rub-out Effekte, d.h. die geriebene Fläche der Ausfärbungen weist eine identische Farbstärke sowie keine Unregelmäßigkeiten im Farbton auf. Die Ausprüfung dieser Pigmentpräparation in kommerziell erhältliche Standardweißdispersion ergibt zudem einen deutlich reineren Farbton im Vergleich zu der Präparation ohne den erfindungsgemäßen Synergisten.

Ebenso verbessert der erfindungsgemäße Synergist das Mahlverhalten positiv.

Während ohne Synergist die Temperatur der Pigmentpräparation während der

Mahlung nicht wesentlich über 25°C steigen sollte, um Eindicken zu vermeiden, kann die Präparation mit Synergist noch bei 60°C bis zum Erreichen der Zielfarbstärke gemahlen werden. Es ist dabei keine wesentliche Beeinträchtigung der coloristischen Daten im Vergleich zur Mahlung bei 25°C zu beobachten.

- 15 3. Wässrige Präparation mit einem Rot-Pigment (C.I. Pigment Red 168)
  - 3.1 Vergleichspräparation ohne Synergist

Zur Bewertung der erfindungsgemäßen Verbindungen wird zunächst eine Präparation ohne Synergist hergestellt. Diese Präparation wird dann in eine Weißdispersion eingerührt und ausgefärbt. Diese Ausfärbungen dienen als Standard mit dem die neuen Präparationen verglichen werden.

#### Bestandteile:

25	35 %	C.I. Pigment Red 168
	10 %	Gemisch nichtionischer Dispergatoren (Fettalkoholethoxylate)
	10,0 %	Propylenglykol
	10,0 %	Diethylenglykol
	0,2 %	Konservierungsmittel
30	34,8 %	entsalztes Wasser

Herstellung und Eignungsprüfung der Pigmentpräparation wie unter 1.1 beschrieben.

Bei der Präparationen ohne Synergist zeigten sich starke rub-out Effekte, d.h. die geriebene Fläche der Ausfärbungen weist eine höhere Farbstärke sowie starke Unregelmäßigkeiten im Farbton auf. Außerdem dicken die Präparationen sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 50-60°C innerhalb weniger Tage zu einer festen Masse ein, die auch durch Aufrühren oder Aufschütteln nicht mehr zu verflüssigen ist und anwendungstechnisch nicht mehr als Pigmentpräparation zu gebrauchen ist.

## 3.2. Präparation mit Synergist 2

10

Herstellung des Synergisten 2:

Gemäß Beispiel 1.2 aus 74.06 Tl. Phthalsäureanhydrid und 133.75 Tl. Oleylamin.

15 Bestandteile der Pigmentpräparation:

			• •
	35 %	C.I. Pigment Red 168	
	10 %	Gemisch nichtionischer Dispe	rgatoren (Fettalkoholethoxylate)
	4 %	Synergist	
	10,0 %	Propylenglykol	
20	10,0 %	Diethylenglykol	
	0,2 %	Konservierungsmittel	
	30,8 %	entsalztes Wasser	

#### Ergebnisse:

25 rel. Fst. (matt, 3 %ig): 105 %, dC=0.58 (II reiner), dH=0.41 (II gelber), dE=0.76

rel. Fst. (lack, 3 %ig): 100 %, dC=0.15 (I reiner), dH= -0.04 (/=/), dE=0.16

Viskosität (frisch): 209,0 mPas

Viskosität (4 Wochen/50°C): 316,7 mPas

30 Die erfindungsgemäß hergestellte Pigmentpräparation erweist sich als ausgezeichnet lagerstabil, d.h. die Probe blieb trotz der Warmlagerung für 4 Wochen bei 50°C sehr gut fließfähig. Bei der Ausprüfung der Präparationen (3 %ig, Weißdispersion und Lack) zeigten sich keinerlei rub-out Effekte, d.h. die geriebene Fläche der Ausfärbungen weist eine identische Farbstärke sowie keine Unregelmäßigkeiten im Farbton auf. Die Ausprüfung dieser Pigmentpräparation in kommerziell erhältlichen Standardweißdispersion sowie im Lacksystem ergibt
5 zudem einen deutlich reineren Farbton im Vergleich zu der Präparation ohne den erfindungsgemäßen Synergisten. Ebenso verbessert der erfindungsgemäße Synergist das Mahlverhalten positiv. Während ohne Synergist die Temperatur der Pigmentpräparation während der Mahlung nicht wesentlich über 25°C steigen sollte, um Eindicken zu vermeiden, kann die Präparation mit Synergist noch bei 60°C bis zum Erreichen der Zielfarbstärke gemahlen werden. Es ist dabei keine wesentliche Beeinträchtigung der coloristischen Daten im Vergleich zur Mahlung bei 25°C zu beobachten.

4. Wässrige Präparation mit einem Grün-Pigment (C.I. Pigment Green 7)

4.1 Vergleichspräparation ohne Synergist

Zur Bewertung der erfindungsgemäßen Verbindungen wird zunächst eine Präparation ohne Synergist hergestellt. Diese Präparation wird dann in eine Weißdispersion eingerührt und ausgefärbt. Diese Ausfärbungen dienen als Standard mit dem die neuen Präparationen verglichen werden.

#### Bestandteile:

15

	45 %	C.I. Pigment Green 7
25	8 %	Gemisch nichtionischer Dispergatoren (Fettalkoholethoxylate)
	19,0 %	Diethylenglykol
	0,2 %	Konservierungsmittel
	27,8 %	entsalztes Wasser

30 Herstellung und Eignungsprüfung der Pigmentpräparation wie unter 1.1 beschrieben.

Bei der Präparationen ohne Synergist zeigten sich starke rub-out Effekte, d.h. die geriebene Fläche der Ausfärbungen weist eine höhere Farbstärke sowie starke

Unregelmäßigkeiten im Farbton auf. Außerdem dicken die Präparationen sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 50-60°C innerhalb weniger Tage zu einer festen Masse ein, die auch durch Aufrühren oder Aufschütteln nicht mehr zu verflüssigen ist und anwendungstechnisch nicht mehr als Pigmentpräparation zu gebrauchen ist.

## 4.2 Präparation mit Synergist 2

Herstellung des Synergisten 2:

10

25

5

Gemäß Beispiel 1.2 aus 74,06 Tl. Phthalsäureanhydrid und 133,75 Tl. Oleylamin.

#### Bestandteile:

	45 %	C.I. Pigment Green 7
15	8 %	Gemisch nichtionischer Dispergatoren (Fettalkoholethoxylate)
	3 %	Synergist
	19,0 %	Diethylenglykol
	0,2 %	Konservierungsmittel
	24,8 %	entsalztes Wasser
20		
	Ergebnisse:	
	rel. Farbstärl	e (matt, 1 %ig): 105 %, dC=-0.33 (II trüber),

dH=0.41 (II blauer), dE=0.54

rel. Farbstärke (lack, 1 %ig): 105 %, dC=0.22 (I reiner),

dH= -0.07 (/=/), dE=0.24

Viskosität (frisch): 305,5 mPas

Viskosität (4 Wochen/50°C): 712,1 mPas

Die erfindungsgemäß hergestellte Pigmentpräparation erweist sich als

ausgezeichnet lagerstabil, d.h. die Probe blieb trotz der Warmlagerung für

4 Wochen bei 50°C sehr gut fließfähig. Bei der Ausprüfung der Präparationen

(1 %ig, Weißdispersion und Lack) zeigten sich keinerlei rub-out Effekte, d.h. die
geriebene Fläche der Ausfärbungen weist eine identische Farbstärke sowie keine

WO 02/34840 PCT/EP01/12228

Unregelmäßigkeiten im Farbton auf. Die Ausprüfung dieser Pigmentpräparation in kommerziell erhältlichen Lacksystem ergibt zudem einen reineren Farbton im Vergleich zu der Präparation ohne den erfindungsgemäßen Synergisten. Ebenso verbessert der erfindungsgemäße Synergist das Mahlverhalten positiv. Während ohne Synergist die Temperatur der Pigmentpräparation während der Mahlung nicht wesentlich über 25°C steigen sollte, um Eindicken zu vermeiden, kann die Präparation mit Synergist noch bei 60°C bis zum Erreichen der Zielfarbstärke gemahlen werden. Es ist dabei keine wesentliche Beeinträchtigung der coloristischen Daten im Vergleich zur Mahlung bei 25°C zu beobachten.

## Patentansprüche:

- 1) Pigmentpräparation, enthaltend
- a) mindestens ein organisches oder anorganisches Pigment;
- 5 b) mindestens ein cyclisches Imid der allgemeinen Formel (1)

$$R^3$$
 $R^4$ 
 $R^5$ 
 $R^2$ 
 $NR^1$ 
 $(1)$ 

wobei

10 R¹ für einen geradkettigen, verzweigten oder cyclischen aliphatischen Rest mit 10 bis 30 Kohlenstoffatomen; für einen Alkenylrest mit 10 bis 30 Kohlenstoffatomen, wobei die genanten Reste durch ein oder mehrere Substituenten aus der Gruppe C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₆-C₁₀-Aryl, Hydroxy, Carboxy und Sulfo substituiert sein können, steht;

15

20

 $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$  und  $R^5$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkoxy, Halogen, -OR $^6$ , -NR $^6$ R $^7$ , -COOR $^6$ , -CONR $^6$ R $^7$ , -NR $^6$ -COR $^7$ ,  $SO_2NR^6R^7$ , -SO $_3M$ , -NO $_2$ , -CN oder CF $_3$  bedeuten, wobei R $^6$  und R $^7$  für H oder einen Alkylrest mit 1 bis 10 C-Atomen und M für ein Äquivalent eines 1 bis 3 wertigen Kations, steht; und

- c) gegebenenfalls weitere übliche Zusatzstoffe.
- Pigmentpräparation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
   R<sup>1</sup> Decyl, Dodecyl, Tetradecyl, Octadecyl, Isotridecyl, Lauryl, Oleyl oder Stearyl bedeutet.

- 3) Pigmentpräparation nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup> und R<sup>5</sup> gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Methoxy, Ethoxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Ethylamino, Diethylamino, Carboxy, COOCH<sub>3</sub>, Carbonamid, CON(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>,
- 5 Sulfonamid, SO<sub>2</sub>N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Sulfo, Nitro, Cyano oder CF<sub>3</sub> bedeuten.
  - 4) Pigmentpräparation nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das organische Pigment a) ein Monoazopigment, Disazopigment, Disazokondensationspigment, verlacktes Azopigment,
- Triphenylmethanpigment, Thioindigopigment, Thiazinindigopigment,
   Perylenpigment, Perinonpigment, Anthanthronpigment,
   Diketopyrrolopyrrolpigment, Dioxazinpigment, Chinacridonpigment,
   Phthalocyaninpigment, Isoindolinonpigment, Isoindolinpigment,
   Benzimidazolonpigment, Naphtholpigment oder Chinophthalonpigment, oder Ruß
   ist.
  - 5) Pigmentpräparation nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, enthaltend
  - a) 5 bis 60 Gew.-%, insbesondere 10 bis 50 Gew.-%, Pigment;
- 20 b) 0,1 bis 15 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 10 Gew.-%, des Imids der Formel (1);
  - c) 0 bis 50 Gew.-%, insbesondere 1 bis 30 Gew.-% an weiteren Zusatzstoffen; und
  - d) 10 bis 80 Gew.-% Wasser, bezogen auf das Gesamtgewicht der Pigmentpräparation.
- 25 6) Pigmentpräparation nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der weitere Zustzstoff ein anionisches, kationisches oder nichtionisches Tensid ist.
- Pigmentpräparation nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
   Tensid eine Verbindung aus der Gruppe der Alkylsulfate, Alkenylsulfate,
   Alkylsulfonate, Alkenylsulfonate, Alkylphosphate, Alkylbenzolsulfonate;
   Kondensationsprodukte aus Fettsäure und Taurin oder Hydroxyethansulfonsäure;

Alkoxylierungsprodukte von Alkylphenolen, Ricinusölkolophoniumestern, Fettalkoholen, Fettaminen, Fettsäuren und Fettsäureamiden ist.

- Verfahren zur Herstellung einer Pigmentpräparation nach mindestens
   einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung der Formel (1) dem Pigment während seiner Synthese, Mahlung, Dispergierung und/oder Finish zugegeben wird.
- Verwendung einer Pigmentpräparation nach einem oder mehreren der
   Ansprüche 1 bis 7 als Farbmittel für die Herstellung von Anstrichfarben, Lacken,
   Druckfarben, elektrophotographischen Tonern und Entwicklern, Pulverlacken,
   Tinten, und zum Einfärben von Kunststoffen.

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PC1/EP 01/12228

A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C 09B67/00		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	tion and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification COOR	n symbols)	
1107			ggggaaa
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that st	orb documents are included in the fields se	archad
Docarroma	and account that manifest to the extent that are	to a south the monday of the held of	
Floatrania	ata base consulted during the international search (name of data bas	a and whar practical course terms used	
EPU-IN	ternal, WPI Data, PAJ, BEILSTEIN Dat	a	a company
ezwaneweening, "amononem			
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	raupan MARIN (COCOS From the care of the COCOS FOR the part and the COCOS FOR the care admits the control of the cocos of addition from the cocos of addition from the cocos of addition from the cocos of the cocos	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.
х	EP 1 020 496 A (BAYER AG)		1–9
	19 July 2000 (2000-07-19)		
	Zusammenfassung; Seiten 2-3, Absa	tz	
	(0006); Seite 5, Absatz (0015); S Absatz (0025), Ansprüche 9 und 6.	erte /,	
	Name and		
Α	GB 1 435 247 A (BAYER AG)		1-9
	12 May 1976 (1976-05-12) Spalte 1, Zeilen 9-33; Spalte 4,	Zeilen	
	74-95.		
Α	US 3 453 130 A (FELD RAOUL)		1-9
	1 July 1969 (1969-07-01)		* *
	Spalte 1, Zeilen 14-18 und 32-43;	Spalte	
	4, Beispiel VI.		
			,
		,	
humanad Na			
L	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	III annex.
° Special ca	tegories of cited documents :	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with	
	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	cited to understand the principle or the invention	
"E" earlier o	locument but published on or after the international ate	"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot	
"L" docume which	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do  "Y" document of particular relevance; the	cument is taken alone
	n or other special reason (as specified) ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an induction document is combined with one or mo	ventive step when the
olher r		ments, such combination being obvious in the art.	
	an the priority date claimed	'&' document member of the same patent	family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international set	erch report
2	5 March 2002	05/04/2002	
Name and n	nailing address of the ISA	Authorized officer	nderen sind de gagger voor milde 18de Gronte, over uit 2000 oorste doorste die 18de 18de 18de 18de 18de 18de 18de 18d
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswilk	e remove	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax. (+31-70) 340-3076	Weisbrod. T	

	orma	ation on patent family me	mbers	a particular supplies and suppl	PCT/EP	01/12228
Patent document cited in search report		Publication date	-	Patent family member(s)		Publication date
EP 1020496	A	19-07-2000	US CN EP JP US US	603976 126161 102049 200017846 622466 615376 614306	1 A 6 A1 0 A 5 B1 4 A	21-03-2000 02-08-2000 19-07-2000 27-06-2000 01-05-2001 28-11-2000 07-11-2000
GB 1435247	Α	12-05-1976	DE FR	234229 2241 <b>6</b> 5		24-04-1975 21-03-1975
US 3453130	А	01-07-1969	GB BE DE FR NL	110493 66516 146746 143706 650743	7 A 1 A1 5 A	06-03-1968 01-10-1965 28-11-1968 22-07-1966 13-12-1965

### A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C09B67/00 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 CO9B Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evit. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BEILSTEIN Data C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie® 1 - 9EP 1 020 496 A (BAYER AG) Χ 19. Juli 2000 (2000-07-19) Zusammenfassung; Seiten 2-3, Absatz (0006); Seite 5, Absatz (0015); Seite 7, Absatz (0025), Ansprüche 9 und 6. 1 - 9GB 1 435 247 A (BAYER AG) A 12. Mai 1976 (1976-05-12) Spalte 1, Zeilen 9-33; Spalte 4, Zeilen 74-95. 1 - 9US 3 453 130 A (FELD RAOUL) Α 1. Juli 1969 (1969-07-01) Spalte 1, Zeilen 14-18 und 32-43; Spalte 4, Beispiel VI. Siehe Anhang Patentfamilie Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolltdiert, sondern nur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist \*& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 05/04/2002 25. März 2002 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Weisbrod, T Fax: (+31-70) 340-3016

	Market Control of the	and the same of th			and the commence of the commen
im Recherchenberich ngeführtes Patentdokun		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1020496	Α	19-07-2000	US CN EP JP US US	6039769 A 1261611 A 1020496 A1 2000178460 A 6224665 B1 6153764 A 6143068 A	21-03-2000 02-08-2000 19-07-2000 27-06-2000 01-05-2001 28-11-2000 07-11-2000
GB 1435247	Α	12-05-1976	DE FR	2342293 A1 2241654 A1	24-04-1975 21-03-1975
US 3453130	A	01-07-1969	GB BE DE FR NL	1104939 A 665167 A 1467461 A1 1437065 A 6507432 A	06-03-1968 01-10-1965 28-11-1968 22-07-1966 13-12-1965